

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO





La *Base Mate Universal* es un producto formulado específicamente para reducir el brillo lacas y esmaltes acrílicos cuando se busca obtener acabados semibrillantes, satinados, semimates o mates a partir de un producto brillante. Fabricado con materias primas de la más alta calidad lo que permite obtener acabados con excelente tersura y la mejor apariencia, no afecta las principales propiedades de la pintura como durabilidad, poder cubriente, resistencia.

### DATOS TÉCNICOS



Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Densidad	0.8094	0.8946	g/ml
Sólidos en peso	3.11	3.44	%
Sólidos en volumen	1.6625	1.8375	%
Estabilidad	1		Años
Rendimiento teórico	1.2255	1.3545	m <sup>2</sup> /litro
VOC	829.91	917.26	g./L

### INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.





**PARA MATECER ESMALTES ACRÍLICOS:** Dependiendo del nivel de mate deseado utilice entre una y tres partes de *Base Mate Universal* por cada ocho partes de esmalte (entre 125 y 375 ml de base por cada litro de esmalte); sin embargo estas proporciones solo deben tomarse como una guía ya que en la práctica pueden variar en función del tipo de esmalte y/o su contenido de sólidos.

SEMIBRILLANTE		SEMIMATE		MATE		
	+				+	
8		1		8		2
ESMALTE		BASE MATE UNIV.		ESMALTE		BASE MATE UNIV.



  

SEMIBRILLANTE		SEMIMATE		MATE		
	+					
8		3				
ESMALTE		BASE MATE UNIV.				

**PARA MATECER LACAS:** Debido a la gran variedad de lacas existentes y a las diferencias entre ellas en su contenido de sólidos y tipos de resinas las cantidades de *Base Mate Universal* necesarias para obtener determinado nivel de mate pueden variar ampliamente, utilice entre 125 y 500 ml por cada 4 litros de laca, sin embargo estas proporciones solo deben ser tomadas como una guía y no como una regla a seguir.

SEMIBRILLANTE		SEMIMATE		MATE		
	+				+	
32		1		16		1
LACA		BASE MATE UNIV.		LACA		BASE MATE UNIV.

SEMIBRILLANTE		SEMIMATE		MATE		
	+					
8		1				
LACA		BASE MATE UNIV.				

**IMPORTANTE:** Agregue siempre la base mate poco a poco y con la mayor agitación posible sobre la pintura sin diluir ya que la base hará que baje su viscosidad, si lo desea para facilitar la incorporación puede agregar un poco del solvente que utilizará para diluir la pintura sobre la base mate universal con el fin de disminuir su consistencia y facilitar su incorporación

Para mayor información comunicarse:  
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926  
o visite la pagina WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500



### NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner MB*. No deje material mezclado en el equipo.

### PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



D  
A  
T  
O  
S

D  
E  
L

P  
R  
O  
D  
U  
C  
T  
O

Para mayor información comunicarse:  
Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926  
o visite la página WEB [www.sherwinautomotive.com.mx](http://www.sherwinautomotive.com.mx)

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500