



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Aditivo flexible es un producto formulado con resinas de isocianato que ofrece la ventaja de ser un producto que se mezcla con todas las líneas de repintado automotriz Sherwin Williams Automotive, proporciona una mayor flexibilidad sin afectar las principales características de cada producto como adherencia, tiempo de secado, dureza, etc; es muy fácil de usar y mejora el funcionamiento de los productos con los que se mezcla cuando son utilizados para recubrir plásticos semi rígidos y flexibles.

DATOS TÉCNICOS

Propiedades en bote	Mínimo	Máximo	Unidades
Color	Característico		
Densidad	0.97	0.99	g/ml
Sólidos en peso	48	50	%
Sólidos en volumen	48	50	%
Estabilidad	3	-----	Años

INSTRUCCIONES DE USO. MEZCLE PERFECTAMENTE ANTES DE USARSE.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

1.- Limpie perfectamente la superficie con el fin de eliminar polvo, grasa, aceites y silicones con detergente y agua y con *Solvente Limpiador*; después lije con lija de agua # 400 o 600; enjuague y seque perfectamente.

USO:

- 2.- Agregue siempre el Aditivo Flexible Universal a material previamente diluido.
- 3.- Una vez mezclado con el material, este deberá aplicarse dentro de las siguientes dos horas. El uso después de dos horas de mezclado disminuye la flexibilidad y aumenta el tiempo de secado.
- 4.- El uso de cantidades excesivas del aditivo incrementará considerablemente los tiempos de secado.
- 5.- La exposición prolongada a bajas temperaturas puede ocasionar un incremento en la viscosidad del aditivo, si esto pasa ponga el material a temperatura ambiente, agítelo bien y úselo.
- 6.- No se recomienda usar productos flexibilizados con el Aditivo Flexible Universal directamente sobre polipropileno o polietileno, los plásticos basados en estos materiales requieren el uso de productos de preparación de superficie y primarios especiales.
- 7.- Siempre agite bien el material mezclado antes de usarse. Deje secar el tiempo suficiente entre mano y mano para asegurar un secado adecuado.
- 8.- Mantenga el envase siempre bien tapado y alejado de la humedad, ya que este producto se ve afectado por ella.
- 9.- Una vez que destapó un envase de aditivo flexible es recomendable utilizarlo en su totalidad en el menor tiempo posible para evitar que la humedad lo afecte.
- 10.- No almacene este producto directamente bajo la luz del sol ni a temperaturas por encima de 45°C

DILUCIÓN: USE MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGÁNICOS.

NOTAS

- Lea todas las instrucciones en la etiqueta antes de usar el producto.
- No utilice ningún otro thinner diferente al mencionado porque puede afectar los resultados y la calidad del acabado.
- En la limpieza del equipo se recomienda usar *Thinner MB*. No deje material mezclado en el equipo.

Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500



PRODUCTO	DILUIDO:	SIN DILUIR:
PRIMER SINTÉTICO	630 ml	800 ml
ADITIVO FLEXIBLE	160 ml	200 ml
THINNER TUX-1	210 ml	-----
PRIMER PIROX	400 ml	800 ml
ADITIVO FLEXIBLE	90 ml	200 ml
THINNER TUX-1	510 ml	-----
ETCHING PRIMER	500 ml	890 ml
ADITIVO FLEXIBLE	60 ml	110 ml
ACTIVADOR	440 ml	-----
PRIMER EXCELPRIMER	570 ml	800 ml
ADITIVO FLEXIBLE	140 ml	200 ml
THINNER TUX-1	290 ml	-----
PRIMARIO EXCELFILLER	571 ml	666 ml
ENDURECEDOR PARA EXCELFILLER	143 ml	167 ml
ADITIVO FLEXIBLE	143 ml	167 ml
REDUCTOR ACRÍLICO END	143 ml	-----
EXCELAC	400 ml	800 ml
ADITIVO FLEXIBLE	100 ml	200 ml
THINNER TUX-2	500 ml	-----
EXCELCRYL	665 ml	890 ml
ADITIVO FLEXIBLE	75 ml	110 ml
REDUCTOR ACRÍLICO	260 ml	-----
EXCELCRYL	560 ml	800 ml
ENDURECEDOR	70 ml	100 ml
ADITIVO FLEXIBLE	70 ml	100 ml
REDUCTOR ACRÍLICO END	300 ml	-----
SHERTRUCK PLUS	640 ml	760 ml
ENDURECEDOR	160 ml	190 ml
ADITIVO FLEXIBLE	40 ml	50 ml
REDUCTOR ACRÍLICO END	160 ml	-----
LACA ACRÍLICA DICAPA	360 ml	800 ml
ADITIVO FLEXIBLE	90 ml	200 ml
THINNER TUX-1	550 ml	-----

DATOS DEL PRODUCTO

PROTECCIÓN PERSONAL

- Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
- Utilice el equipo de protección personal adecuado. Se recomienda el uso de anteojos de seguridad, guantes de látex, mandil y respirador para vapores orgánicos.



Para mayor información comunicarse:

Al departamento de Servicio Técnico o a la línea de Atención a Clientes al Tel. 4160 8800, 01800 022 7926
o visite la pagina WEB www.sherwinautomotive.com.mx

Calz. Ignacio Zaragoza No. 829, Col. Agrícola Oriental, México DF. 08500